

AQUASEAL Kft.

KRYPTON Chemical Magyarországi Disztribúció


H-1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

Tel: (1) 204 35 16

email: info@impermax.hu

Fax: (1) 204 33 92

web: www.impermax.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Sűrítő adalék

Sűrítő adalék epoxy és poliuretán rendszerekhez

Leírás

A Rayston sűrítő adalékanyagot megfolyás-gátlóként alkalmazzák epoxy és poliuretán gyantákhoz.

A gyantákkal összekeverve lehetővé válik a termék felhordása függőleges és lejtős felületekre, rámpákra, falakra, stb. Lassítja és meggátolja az anyag megfolyását, mely hasonló körülmények között jellemző az önterülő anyagokra.

A HDPE rostokból álló Rayston sűrítő adalék szilárd anyag, mely teljes mértékben azbesztmentes.

Felhasználási területek:

Keverés: Adagolja lassan a sűrítő adalékot a gyantához, majd óvatosan keverje 3-5 percig, egészen addig, míg az anyag homogén, csomótól mentes nem lesz.

Kétkomponensű rendszerek esetén még azelőtt kell hozzákeverni az adalékot a gyantához, mielőtt a katalizátort hozzáadtuk volna.

Alkalmazás: Henger, ecset vagy szórógép segítségével hordja fel az anyagot.

Anyagfelhasználás: A szükséges mennyiség a gyanta (A+B komponens) súlyának arányában 1-3 %.

A sűrítő adalék pontos mennyisége függ a kívánt viszkozitás mértékétől, valamint a termék kezdeti viszkozitásától is. Ezért javasolt, hogy egy kevés anyagból mindig készítsen előzetesen próbát.

Műszaki adatok:

Szálhossz:	400 µm
Maximális nedvességtartalom:	2 %
Sűrűség:	0,95 g/cm ³

Csomagolás:

1 kg-os dobozokban.

Tárolás:

A terméket felhasználásig bontatlan csomagolásban tárolja száraz, hűvös, zárt helyen.

Szállítás és kezelés:

A termék nem minősül veszélyes vagy káros anyagnak.